

超速硬型インスタントモルタル ジェット JETモルタル

緊急を要する工事に

あらゆる緊急工事にJETモルタルが使用できます。
作業性に優れており早期の開放・使用が可能で次工程にスムーズにかかれます。

【製品特徴】

- **30分**で実用強度が発現します!
- 水で練るだけで簡単です!
- 品質管理された既調合タイプです。現場での調合作業は一切不要で手間が省けます!
- 緊急工事や急ぎの工事に最適!
- 長期にわたり安定した強度も確保!



用途

エクステリア関係工事(フェンス・カーポート基礎)
コンクリート欠損断面補修
マンホール設置・補修工事(レベル調整・補修等)
上下水道・配管・配線の埋め戻し
機械等の設置据付工事
道路標識・点字ブロックの据付接着
ガードレール・ガードフェンス基礎工事
タイル裏地・日曜大工・DIYなど家庭用に

製品仕様

製品仕様	
内容量	20kg
パッケージ	紙袋(防湿タイプ)
1m ³ に要する袋数	約98袋
標準調合	本品20kg : 水3.6ℓ
1袋の練り上がり容量	約10.0ℓ

試験結果・硬化時間目安

■試験結果

試験項目	材令	圧縮・曲げ強度試験結果			
		1時間	2時間	1日	7日
曲げ強度	N/mm ²	2.18	2.30	7.25	8.74
圧縮強度		5.96	6.47	41.02	48.67

※試験方法 JIS R 5201に準拠

※試験結果は、製品の技術情報として提供するもので保障値ではありません。予めご了承ください。

■硬化時間の目安

季節	硬化時間目安
春・秋・冬	約30分
夏	他の季節より比べて早く硬化します

※水練り標準調合の場合です。

施工・ご使用前に裏面の「ご注意事項」・「施工要領」を良くお読みください。

施工手順

速硬性です。可使用時間は加水後15分です。硬化する前に必ず使い切ってください。

①施工前に

施工前に施工を行う箇所に塵埃や油分・汚れ等がない事を確認します。
レイトンスがあれば除去してください。



②塗り付けの箇所には適度な打ち水をし湿った状態で施工してください。



※気温が5℃以下になる時には施工を中止してください。
施工中及び施工後、硬化前に降雨、降雪の恐れがある場合は施工を中止してください。

③練り混ぜ

本製品に規定量の水(約3.6ℓ)を少しずつ加えながらよく練り混ぜてください。



※材料の練り足しは絶対にしないでください。
※他の材料は絶対に混ぜないでください。
※練り混ぜて使用する水は清浄な水(水道水)を用いてください。

④塗りつけ(施工)

コテで押さえつけるように塗り付けてください。



用途・工法に合わせて施工してください。

⑤施工後の養生

夏季や直射日光が当たる箇所蒸発の激しいところで使用される場合には、ひび割れ、硬化不良の原因となります。塗りつけ後に、布・紙等をかぶせ、水を散布し養生してください。



⚠ 注意事項 (必ず読んでください)

<保管上の注意>

- 当製品は食品ではありません。食べないでください。
- 幼児や子供には触れさせないようにしてください。
- 雨露のかからない湿気の少ないところに保管し、地面に直接放置しないでください。
- 開封後は速やかにご使用ください。
- 転倒や落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行ってください。

<取扱い上の注意>

- セメントはアルカリ性物質です。皮膚・目・呼吸器を刺激したり粘膜に炎症を起こすことがありますので、直接手で触れたり取り扱わないでください。
- 取扱いの際は必ず防護具(保護帽・保護メガネ・ゴム手袋・マスク)などを着用してください。
- 取扱いは換気の良い場所にて行ってください。
- 取扱い後はうがい及び手洗いを十分行ってください。

<使用上の注意>

- 砂・セメント等他の材料は絶対に混ぜないで下さい。
- 気温が5度以下の時には、施工を中止するか適切な養生を行なってください。
- 施工中及び施工後に降雨・降雪が予想される場合には施工を中止してください。
- 硬化時間は、水温、気温、保管状態によって異なりますのでご注意ください。

<廃棄上の注意>

- 都道府県条例に基づき処理するか許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

<応急処置>

- 目に入った場合 : 直ちに多量の水で洗眼し、医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合 : 直ちに水でよく洗い流し必要に応じて(かぶれ等が生じた場合など)医師の診察を受けてください。
- 誤飲した場合 : 多量の水を飲ませ吐かせた後、直ちに医師の診察を受けてください。

<漏出時の注意>

- 飛散したものは掃除機で吸い取るか、スコップ、ほうき等で集め袋などに回収してください。
- 排水は中和・希釈処理などにより、河川等に直接流さないように対処をとってください。

<使用期限>

- 使用前に製造ロットを確認し6ヶ月以上経過したものは使用しないでください。

製造元

受け継がれる自然の恵み
matsumoto **マツモト産業株式会社**

本社 〒656-0473 兵庫県南あわじ市市小井 123
TEL0799-42-5000 FAX0799-42-6612

セメント事業部 〒656-0422 兵庫県南あわじ市榎列上幡多 853-1
TEL0799-43-2820 FAX0799-43-2821
URL:<http://www.matsumoto-group.co.jp>

販売取扱店

