

高炉セメント用補修材

ニューモル21

薄塗用



薄塗用
荷姿:20kg入
3層 紙袋
1層 ポリ袋

特徴

- ◆ 精選された砂・セメント・各種混和剤を理想的に配合されたプレミックスタイプです。
- ◆ 既調合ですから、水練りするだけで直ぐに使用できます。
- ◆ 補修箇所が目立たなく、きれいな仕上がりとなります。
- ◆ 透水が少なく、下水・海水などに対する耐触性に優れています。
- ◆ 長期圧縮強度の増進力・接着力があります。

ニューモル21

用途と施工方法

【用途】

モルタル・コンクリートの各種補修（不陸・目違い・穴埋め・ジャンカなど）。

【施工方法】

下地処理

- 下地表面のゴミ・油などを取り除き清掃して下さい。
- 下地表面の水打ちをして下さい。
- 高温又は吸水性の強い下地には、プライマー処理をして下さい。

練り混ぜ

水を5～6リットル加え、ミキサー等で、充分練り混ぜて下さい。

塗り付け

1回での塗り厚：3mm以下

塗り面積：2mm厚＝約6.3㎡（20kg袋）

骨材：0.3mm以下

使用上の注意事項

- 5℃以下での施工は、差し避えて下さい。
- 夏場での直射日光の当る所では朝夕の温度の低い時を選んで施工して下さい。
- 当品は、他の骨材・混和剤などは絶対に混ぜないで下さい。
- アルカリ性が強いので、必ずゴム手袋を使用して下さい。

ニューモル21の試験結果

項目	形式管理試験値	試験方法
曲げ強度 材齢7日	6.71	JIS R 5201に準拠
圧縮強度 材齢7日	31.64	
曲げ強度 材齢28日	9.87	
圧縮強度 材齢28日	42.29	
接着試験	0.85	※建研式

※カタログデータは、保証値ではありませんので予め御了承下さい。

製造元

受け継がれる自然の恵み
 **マツモト産業株式会社**

本社 〒656-0473 兵庫県南あわじ市市小井 123
TEL0799-42-5000 FAX0799-42-6612

セメント事業部

〒656-0473 兵庫県南あわじ市榎列上幡多 853-1
TEL0799-43-2820 FAX0799-43-2821
URL:<http://www.matsumoto-group.co.jp>

●販売取扱店